

إضافة للخرسانة عازلة للماء ولتقليل النفاذية.

المواصفات

إضافة سائلة بنية اللون خالية من الكلوريدات تعمل كملدن عالي الكفاءة وكعامل لتقليل نفاذية الماء.

الاستعمالات

- يضاف للخرسانات الخاصة بالمنشآت الحاجزة للماء مثل :-
- الخزانات والسدود وحمامات السباحة.
 - الانفاق ومنشآت الصرف الصحي.

المميزات

- يقلل من نفاذية الخرسانة للماء.
- زيادة قابلية التشغيل دون زيادة محتوى الماء.
- زيادة تجانس الخرسانة وتقليل الفصل الحبيبي.
- الحصول على سطح أفضل للخرسانة.
- يزيد فاعلية ماء الخلط في الخرسانة.
- زيادة قوة وعمر الخرسانة.
- خالية من الكلوريدات ومناسبة للاستخدام في الخرسانة المسلحة.

التطبيق والاستخدام:

للحصول على خرسانة ذات مواصفات معينة يتم عمل عينات تجريبية لتحديد الجرعة المناسبة. يتم إضافة وطنية كريت WP مباشرة إلى مياه الخلط قبل إضافتها إلى الركام. يستخدم وطنية كريت WP للاحتفاظ بقابلية التشغيل وتحسين تجانس الخرسانة. يتم عمل عينات تجريبية للحصول على خلطة خرسانية تعطي أفضل النتائج.

اصدار يناير ٢٠٢٥

٢/١



الشركة : كورنيش النيل-حلوان-التيين-المنطقة الصناعية-تقاطع طريق الأوتستراد

www.ncb-eg.com

info@ncb-eg.com

ncb-watnia

0225430651

01212224300

01010888245

إضافة للخرسانة عازلة للماء ولتقليل النفاذية.

معدل الاستخدام :-

٠,٥٠ : ١,٠٠ كجم / ١٠٠ كجم أسمنت.

المواصفات

اللون	بنّي
الكثافة	١,١٤ ± ٠,١ كجم / لتر
التعبئة	١ - ٥ - ٢٠ - ٢٠٠ كجم
الصلاحية	عام من تاريخ الإنتاج في عبواته المغلقة
التخزين	مكان جاف بعيداً عن أشعة الشمس

تعليمات الأمان

- تجنب سكب بقايا المادة في المياه أو التربة ويتم التخلص منها طبقاً لقوانين البيئة المحلية.
- لا خطورة في نقل المادة.
- غير سامة طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة.
- عند التلامس مع الجلد يجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية يجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب المختص.

